

Safety 5 Mil Optitune 22 – Αντηλιακή Μembrάνη Ασφαλείας

	Μονό Τζάμι	Διπλό Τζάμι
Visible Light		
Ποσοστό Ορατότητας - Visible Light Transmitted (VLT)	21%	19%
Ποσοστό Ανάκλασης Ορατού Φωτός - Visible Light Reflected(έσω / έξω)	15% / 32%	15% / 36%
Solar Energy		
Ηλιακή Ανακλαστικότητα - Solar Energy Reflected	32%	31%
Ηλιακή Μετάδοση - Solar Energy Transmitted	18%	15%
Ηλιακή Απορρόφηση - Solar Energy Absorbed	50%	54%
Συνολική Αποβολή Θερμότητας - Total Solar Energy Rejected	68%	56%
Μείωση αντηλιάς - Glare Reduction	77%	76%
UV Rejection	99%	99%
Συντελεστής Κέρδους Ηλιακής Ενέργειας - SHGC	0.32	0.44
Συντελεστής Θερμοπερατότητας - U Value Winter (SI)	5.85	2.71
Συντελεστής Σκίασης - Shading Coefficient	0.38	0.51

Πάχος – Thickness	5 mil
Αντοχή σε εφελκυσμό – Tensile Strength at Break	28,000 PSI
Αντοχή στην Θραύση – Break Strength	145 lb/inch
Επιμήκυνση Θραύσης – Elongation at Break	125%
Αντοχή αποκόλλησης – Peel Strength	7 lb/inch

